

新原色情報

TCパールコンクP R T R 10T (ホワイト)

この度、パール原色ラインナップに「10T」が追加されました。

特長は従来の8Tよりも「**目が粗く、最も光輝感が強い**」ホワイトパールです。

これまで以上にホワイトパールに求められるキラキラ感を再現しやすくなります。



粗い



細かい

粒子の粗さ	No	原色名	色の特長
1	3060	TCパールコンク 10T	最も目の粗いホワイト系パールベース
2	3058	TCパールコンク 8T	従来のラインナップでは最も目が粗い
3	3057	TCパールコンク 7T	スカシが白く濁りも少ない
4	3053	TCパールコンク 3T	Tより正面に若干の黄味がある
5	3055	TCパールコンク 5T	粒子はTと同様 Tより正面45°に黄味がある
6	3051	TCパールコンク T	標準的なホワイトパール
7	3052	TCパールコンク 2T	粒子は6T・9Tと同様 6Tより全体的に黄味がある
8	3059	TCパールコンク 9T	2Tより正面に赤みがあり45°は緑味 スカシは青味がある
9	3056	TCパールコンク 6T	粒子は2T・9Tと同様 2Tより全体的に青味がある
10	3054	TCパールコンク 4T	ホワイトパールで最も粒子が細かい

配合採用例 ■ トヨタ070 (ホワイトパールクリスタルシャイン3P)

○カラーベース

No	原色名	アロハース	AXUZ DRY	MF-Next	ミラ2KM
3026	3Pホワイト	931	-	-	-
3013	HGホワイト	-	839	-	-
3001	ホワイト	-	-	619	-
3020	ハイパーホワイト	-	-	-	935
3120	オーカー	19	25	17	18
0559	TCチンチングブラック	37	45	33	35
0340	TCフタロシャングリーン	13	1	10	12
2702	スキットライナー	-	90	-	-
1790	Aライナー	-	-	330	-

*アルミスカシ調整剤については下記専用原色をご使用ください

アクロ: シロックス、AXUZ DRY: メタコン、HA Next: スカシチェンジャー、2K: メタシロ

○パールベース

No	原色名	アロハース	AXUZ DRY	MF-Next	ミラ2KM
3060	TCパールコンク10T	66	63	60	67
3057	TCパールコンク7T	10	9	9	10
0294	TCパールコンク4B	2	2	2	2
0969	TCパールコンク6R	7	6	6	7
	*アルミスカシ調整剤	25	30	43	24
1733	パールミックスクリヤー	890	-	550	-
**	ミキシングクリヤー	-	840	-	890
2702	スキットライナー	-	50	-	-
1790	Aライナー	-	-	330	-

**ミキシングクリヤーの色番号は

AXUZ DRY: 1705、ミラ2K: 2747 となります

廃止原色情報

一部ラインのノンフラップブルーが廃盤となります

この度、原材料の供給困難により、下記ラインの「0207 ノンフラップブルー」が在庫なくなり次第販売中止となります。

販売中止: AU21、ハイアート3000、アトロン3000の「ノンフラップブルー」

該当原色を使用している調色品については、代替原色にて対応となりますが、条件等色(メタメリズム)をご理解いただいた上で、添付塗り板にて各光源下における色再現性のご確認をお願いいたします。

尚下記の「TCカラー」と「アクロベースTCカラー」は該当原材料を使用していないため、販売は継続いたします。

販売継続: TCカラーノンフラップブルー、アクロベースTCカラーノンフラップブルー